

22-05-2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

PRODUCENT	„FOL-PACK” PRODUCENT OPAKOWAŃ Sp. z o.o.
NAZWA PRODUKTU	Worki do sterylizacji Crystal Steryl
TYP FOLII	Materiał: PA/PP
KOLOR FOLII	transparentny / transparentny niebieski
ROZMIAR WORKA	Zgodnie z zamówieniem

PARAMETRY FOLII

PARAMETR TECHNOLOGICZNY	WARTOŚĆ				JEDNOSTKA
całkowita grubość	100	120	130	200	μm
tolerancja grubości	±7	±7	±7	±7	%
gramatura	98,7	118,44	128,31	197,4	g/m ²
wydajność	10,13	8,44	7,79	5,07	m ² /kg
temperatura zgrzewania	150-170	150-170	150-170	150-170	°C
temperatura formowania	100-120	100-120	100-120	100-120	°C
naprężenie zrywające:					
-wzdłużne	50	48	48	40	N/mm ²
-poprzeczne	50	50	50	40	N/mm ²
przenikalność tlenu	24,22	20,5	18,65	11,24	cm ³ /(m ² *doba)
przenikalność pary wodnej	5,92	4,84	2,3	2,91	g/(m ² *doba)
przenikalność CO ²	157,61	130,73	117,29	63,7	cm ³ /(m ² *doba)
statyczny współczynnik tarcia:					
-strona zgrzewalna	0,5	0,4	0,4	0,4	-
-strona niezgrzewalna	0,3	0,33	0,33	0,35	-
dynamiczny współczynnik tarcia:					
-strona zgrzewalna	0,3	0,3	0,3	0,25	-
-strona niezgrzewalna	0,29	0,26	0,26	0,35	-

ZASTOSOWANIE

- opakowania mogą być stosowane do wszystkich rodzajów żywności np. produktów mięsnych, roślinnych, rybnych, koncentratów spożywczych i innych.
- produkowane z materiałów i w warunkach spełniających wymagania przepisów o produktach przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
- folia przeznaczona jest do sterylizacji i może być poddana wysokiej temperaturze do 121 °C w czasie do 3 godzin.
- do pasteryzacji: max 6 godzin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Temperatura od +1 do +25°C, wilgotność od 30% do 75%. Składowanie w oryginalnych opakowaniach na paletach w suchym zamkniętym pomieszczeniu, chronionym przed działaniem promieni słonecznych, w odległości min. 1,5 m od czynnych urządzeń grzewczych. Przed poddaniem obróbce towar trzeba magazynować przez 24h w warunkach produkcyjnych.

WARUNKI GWARANCYJNE

Zamawiający zobowiązany jest do odbioru jakościowego i ilościowego towaru niezwłocznie po otrzymaniu dostawy i do zgłoszenia ewentualnych reklamacji w terminie 6 miesięcy od daty dostawy.

Podstawą złożenia reklamacji jest nr partii wraz z etykietą.

UWAGI

Folia spełnia wymagania UE dla tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Sumaryczna zawartość metali ciężkich (Cd, Pb, Cr(VI), Hg) nie przekracza 100 mg/kg.

Poziom migracji globalnej nie przekracza 10 mg/dm² lub 60 mg/kg.