

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU						
PRODUCENT	„FOL-PACK” PRODUCENT OPAKOWAŃ Sp. z o.o.					
NAZWA PRODUKTU	Worek do Pasteryzacji / SOUS VIDE					
TYP FOLII	Materiał : PA/PE					
KOLOR FOLII	transparentny / niebieski					
ROZMIAR WORKA	Zgodnie z zamówieniem					
PARAMETRY FOLII						
Grubość		90	120	μm	± 8%	IJ-03
Gęstość		0,965	0,979	g/cm <sup>3</sup>	± 0,5%	wartość teoretyczna
Wydajność		11,5	8,6	m <sup>2</sup> /kg	± 8%	
Wydłużenie przy zerwaniu	MD	400	470	%		
	TD	450	550			
Naprężenie przy zerwaniu (minimum)	MD	33	36	MPa		
	TD	28	31			
Odporność na przebicie (minimum)		4,5	7	N		ASTM F 1306
Dynamiczny współczynnik	PA/PA	0,25-0,70				ISO 8295:1995
	PE/PE	0,15-0,30				
WVTR (38°C, 90%RH)		≤ 8	≤ 6	g/(m <sup>2</sup> ·24h)		ASTM F 1249- 13
OTR (23°C, 0%RH)		≤ 55	≤ 40	cm <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> ·24h)		ASTM D 3985-05
Siła zgrzewu		≥ 40		N		IJ-13
ZASTOSOWANIE						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opakowania mogą być stosowane do wszystkich rodzajów żywności np. produktów mięsnych, roślinnych, koncentratów spożywczych</li> <li>- produkowane z materiałów i w warunkach spełniających wymagania przepisów o produktach przeznaczonych do kontaktu z żywnością</li> <li>- czas przechowywania w kontakcie z żywnością: wszelkie długotrwałe przechowywanie w temperaturze pokojowej i poniżej włączając podgrzewanie do 70°C nie dłużej niż przez 2 godziny lub podgrzewanie do 100°C nie dłużej niż przez 15 minut.</li> </ul>						
WARUNKI PRZECHOWYWANIA						
Temperatura od +5 do +30°C, wilgotność od 30% do 70%. Składowanie w oryginalnych opakowaniach na paletach w suchym zamkniętym pomieszczeniu, chronionym przed działaniem promieni słonecznych, w odległości min. 1,5 m od czynnych urządzeń grzewczych. Przed poddaniem obróbce towar trzeba magazynować przez 24h w warunkach produkcyjnych.						
WARUNKI GWARANCYJNE						
Przydatność: 12 m-cy od daty produkcji. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru jakościowego i ilościowego towaru niezwłocznie po otrzymaniu dostawy i do zgłoszenia ewentualnych reklamacji w terminie 6 miesięcy od daty dostawy.						
UWAGI						
Folia spełnia wymagania UE dla tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.						
Sumaryczna zawartość metali ciężkich (Cd, Pb, Cr(VI), Hg) nie przekracza 100 mg/kg.						
Poziom migracji globalnej nie przekracza 10 mg/dm <sup>2</sup> lub 60 mg/kg.						